

产品规格书

低钠白刚玉产品规格书

低钠白刚玉是指氧化钠含量低于 0.2% 的白刚玉。白刚玉中 Na₂O 的存在会影响硬度、温度抗压强度和抗弯强度等。海旭磨料采用特殊冶炼工艺，含有 0.2% 以内的 Na₂O 和 0.1% 以内的 WFA 颗粒和粉末，适用于高级耐火材料和磨具。

化学成分

1. 钠含量小于 0.2%

Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	SiO ₂
≥99.6%	≤0.05%	≤0.20%	≤0.05%

2. 钠含量小于 0.1%

Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Na ₂ O	SiO ₂
≥99.8%	≤0.05%	≤0.10%	≤0.05%

物理特性

莫氏硬度	比重	堆积密度	PH 值	耐火度
9.0	≥3.95g/cm ³	1.53-1.99g/cm ³	7.0-8.0	2100℃

一、粒度砂粒度组成标准 GB/T 2479-2008

粒 度	最粗粒	粗粒		基本粒		混合粒		细粒
	100%通过 下列筛号	不通过 筛号	重量% 不多于	不通过 筛号	重量% 不少于	不通过 筛号	重量% 不少于	通过下列筛号 重量最多 3%
10#	6	8	20	10	45	10 12	70	14
12#	7	10	20	12	45	12 14	70	16
14#	8	12	20	14	45	14 16	70	18
16#	10	14	20	16	45	16 18	70	20
20#	12	16	20	18	45	18 20	70	25
22#	14	18	20	20	45	20 25	65	30
24#	16	20	25	25	45	25 30	65	35
30#	18	25	25	30	45	30 35	65	40
36#	20	30	25	35	45	35 40	65	45
40#	25	35	30	40	40	40 45	65	50
46#	30	40	30	45	40	45 50	65	60
54#	35	45	30	50	40	50 60	65	70
60#	40	50	30	60	40	60 70	65	80
70#	45	60	25	70	40	70 80	65	100
80#	50	70	25	80	40	80 100	65	120
90#	60	80	20	100	40	100 120	65	140
100#	70	100	20	120	40	120 140	65	200
120#	80	120	20	140	40	140 170	65	230
150#	100	140	15	170 200	40	170 200 230	65	325
180#	120	170	15	200 230	40	200 230 270	65	



220#	140	200	15	230 270	40	230 270 325	60	
------	-----	-----	----	---------	----	-------------	----	--

二、微粉粒度组成标准（白色电熔氧化铝微粉生产上主要有 3 种标准：1. W 标 2. JIS 日标 3. FEPA 欧标）

其标准分别如下：

1. W 标

粒度	最粗粒		粗粒		基本粒		混合粒		细粒	
	尺寸范围	允许颗粒	尺寸范围	重量%不多于	尺寸范围	重量%不少于	尺寸范围	重量%不少于	尺寸范围	重量%不多于
W63	100-80	1	80-63	15	63-50	50	63-40	80	细于 40	5
W50	80-63	1	63-50	15	50-40	50	50-28	80	细于 28	5
W40	63-50	1	50-40	15	40-28	50	40-20	80	细于 20	5
W28	50-40	1	40-28	18	28-20	45	28-14	74	细于 14	8
W20	40-28	1	28-20	18	20-14	45	20-10	74	细于 10	8
W14	28-20	2	20-14	20	14-10	45	14-7	72	细于 7	8
W10	20-14	2	14-10	20	10-7	40	10-5	70	细于 5	10
W7	14-10	2	10-7	20	7-5	40	7-3.5	70	细于 3.5	10
W5	10-7	3	7-5	20	5-3.5	40	5-2.5	70	细于 2.5	10

2. JIS 日标

粒度	D0 (um)	D3 (um)	D50 (um)	D94 (um)
#240	127 以下	103 以下	57.0±3.0	40 以上
#280	112 以下	87 以下	48.0±3.0	33 以上
#320	98 以下	74 以下	40.0±2.5	27 以上
#360	86 以下	66 以下	35.0±2.0	23 以上
#400	75 以下	58 以下	30.0±2.0	20 以上
#500	63 以下	50 以下	25.0±2.0	16 以上
#600	53 以下	41 以下	20.0±1.5	13 以上



#700	45 以下	37 以下	17.0 ± 1.5	11 以上
#800	38 以下	31 以下	14.0 ± 1.0	9.0 以上
#1000	32 以下	27 以下	11.5 ± 1.0	7.0 以上
#1200	27 以下	23 以下	9.5 ± 0.8	5.5 以上
#1500	23 以下	20 以下	8.0 ± 0.6	4.5 以上
#2000	19 以下	17 以下	6.7 ± 0.6	4.0 以上
#2500	16 以下	14 以下	5.5 ± 0.5	3.0 以上
#3000	13 以下	11 以下	4.0 ± 0.5	2.0 以上
#4000	11 以下	8.0 以下	3.0 ± 0.4	1.8 以上
#6000	8.0 以下	5.0 以下	2.0 ± 0.4	0.8 以上
#8000	6.0 以下	3.5 以下	1.2 ± 0.3	0.6 以上

2. FEPA 欧标

粒度	D3 (um)	D50 (um)	D94 (um)
F230	<82	53.0 ± 3.0	>34
F240	<70	44.5 ± 2.0	>28
F280	<59	36.5 ± 1.5	>22
F320	<49	29.2 ± 1.5	>16.5
F360	<40	22.8 ± 1.5	>12
F400	<32	17.3 ± 1.0	>8
F500	<25	12.8 ± 1.0	>5
F600	<19	9.3 ± 1.0	>3
F800	<14	6.5 ± 1.0	>2
F1000	<10	4.5 ± 0.8	>1
F1200	<7	3.0 ± 0.5	>1 (at 80%)



F1500	<5	2.0±0.4	>0.8 (at 80%)
F2000	<3.5	1.2±0.3	>0.5 (at 80%)

三、段砂细粉粒度组成标准 GB/T 2479-2008

粒度	单位	保证值		典型值						
8-5mm	mm	+8.00	-4.00	+9.52	+8.00	+6.70	+5.60	+4.75	-4.00	-
	%	5	5	0	0-5	35-55	75-95	90-100	0-5	
6-3mm	mm	+5.60	-2.80	+8.00	+6.70	+5.60	+4.75	+3.35	+2.80	-2.80
	%	≤40	≤10	0	0-5	15-35	40-65	75-95	90-100	0-10
5-3mm	mm	+4.75	-2.80	+5.6	+4.75	+3.35	+2.80	-2.80		
	%	≤10	≤10	0	0-10	60-80	90-100	0-10		
3-1mm	mm	+2.80	-1.0	+4.75	+3.35	+2.80	+2.00	+1.18	+1.00	-1.00
	%	≤10	≤10	0	0-5	1-10	30-50	70-90	90-100	0-10
1-0mm	mm	+1.00	-0.212	+1.18	+1.00	+0.50	+0.212	-0.212		
	%	≤10	≤35	0	0-5	30-50	65-85	0-35		
100#-0	mm	+0.15	-	+0.200	+0.150	-0.150				
	%	≤10	-	0	0-10	90-100				
200#-0	mm	+0.075	-	+0.100	+0.075	-0.075				
	%	≤10	-	0	0-10	90-100				
325#	mm	+0.045	-	+0.075	+0.045	-0.045				
	%	≤10	-	0	0-10	90-100				

包装:

1. 25 公斤袋装
2. 25 公斤小袋+吨包
3. 1 吨/吨包
4. 25 公斤小袋+托盘
- 5.

主要用途: 喷砂/研磨/抛光/磨具生产/表面处理/除锈/磨皮/金刚石工具干水磨片/磨轮抛光轮/陶瓷膜/油石研磨石磨刀石/胶粘剂/抛光蜡/陶瓷釉料/地坪涂料等